



INFORMACIÓN GENERAL

El Barniz de Secado Rápido es un producto diseñado para reparaciones rápidas, recomendado para recubrir 1 a 3 paneles, brindando excelentes propiedades de distinción de imagen, nivelación y brillo, proporciona un tiempo de secado rápido permitiendo ser pulido en 3.5 horas de ser aplicado lo que ofrece una mayor productividad.



1 COMPONENTES

- ENDURECEDOR PARA BARNIZ SECADO RAPIDO 4152
- REDUCTOR BASE COLOR POLIESTER 4160
- REDUCTOR BASE COLOR POLIESTER 4161



2 RELACIÓN DE MEZCLA (4:1:1)

- Reducir el barniz de Secado Rápido en una relación 4:4:1, es decir 4 partes de Barniz de Secado Rápido por 1 del Reductor para monocapa de su elección y 1 de Endurecedor para barniz de secado rápido



3 TIEMPO ÚTIL DE APLICACIÓN A 77 °F (25°C)

- 1 a 3 horas



4 LIMPIEZA DE EQUIPO

- En la limpieza del equipo se recomienda el uso del Solvente Universal Acrílico 3420. Consulte la SDS del producto para información específica.



5 PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

- PREPARE LA SUPERFICIE SIGUIENDO LAS INSTRUCCIONES MARCADAS EN LA HOJA TÉCNICA DEL PRODUCTO RECOMENDADO DE LA MARCA VALSPAR AUTOMOTIVE.



6 SUSTRATOS

- UTILICE EL SISTEMA DE IMPRIMACIÓN RECOMENDADO SEGÚN LOS PROCEDIMIENTOS RECOMENDADOS

Recomendados:

- Sistemas Base color acrílica
- Madera.

No Recomendados:

- Metales desnudos
- Acabados diferentes a los recomendados.



APLICACIÓN

- Aplicar de 2 a 3 manos húmedas.
- 1 a 3 minutos de oreo entre mano y mano.



7 TIEMPOS DE EVAPORACIÓN DE SOLVENTES/ SECADO

SECADO AL AIRE A 77 °F (25 °C)

Nota. Si desea pulirlo deje secar de 3.5 a 4 horas después de la aplicación. Utilice pulimentos base agua.



8 CONFIGURACIÓN DE LA PISTOLA



HVLP	
(Aplicación con pistola de gravedad)	1.3 mm - 1.4 mm

PRESIONES DE AIRE

Convencional en la pistola	PANEL
ENTRADA DE AIRE HVLP	1.5 – 3 Kg/cm ² (22 – 45 lb/in ²)
Ver información del fabricante de la pistola de rociado	



9 DATOS FÍSICOS

PROPIEDADES	UNIDADES	MÍNIMO	MÁXIMO
Viscosidad C4F @ 25°C	Segundos	13	16
Densidad @ 25°C	g/mL	0.92	0.98
Sólidos en peso	%	38	42
Caducidad	Años	1	2

Confirme el cumplimiento con las reglas estatales y locales de calidad del aire antes de utilizar. Los datos de esta hoja representan valores típicos. Dado que las variables de aplicación son un factor principal en el desempeño del producto, esta información debería servir solo como guía general. Valspar Mexicana, S.A. de C.V. no asume ninguna responsabilidad ni obligación por el uso de esta información. **A MENOS QUE VALSPAR MEXICANA, S.A. DE C.V. ACUERDE LO CONTRARIO POR ESCRITO, VALSPAR MEXICANA, S.A. DE C.V. NO REALIZA NINGUNA GARANTÍA, EXPLÍCITA NI IMPLÍCITA, Y RECHAZA TODAS LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS, INCLUIDAS LA GARANTÍA DE COMERCIALIZACIÓN O APTITUD PARA UN USO EN PARTICULAR O LA LIBERTAD DE LA VIOLACIÓN DE PATENTE. VALSPAR MEXICA, S.A. DE C.V. NO SERÁ RESPONSABLE POR NINGÚN DAÑO ESPECIAL, INCIDENTAL NI CONSECUENTE.** Su único recurso para cualquier defecto en este producto es el reemplazo del producto defectuoso o un reembolso de su precio de compra, según nuestro criterio.

Confirme el cumplimiento con las reglas estatales y locales de calidad del aire antes de utilizar. Los datos de esta hoja representan valores típicos. Dado que las variables de aplicación son un factor principal en el desempeño del producto, esta información debería servir solo como guía general. Valspar Mexicana, S.A. de C.V. no asume ninguna responsabilidad ni obligación por el uso de esta información. **A MENOS QUE VALSPAR MEXICANA, SA. DE C.V. ACUERDE LO CONTRARIO POR ESCRITO, VALSPAR MEXICANA, S.A. DE C.V. NO REALIZA NINGUNA GARANTÍA, EXPLÍCITA NI IMPLÍCITA, Y RECHAZA TODAS LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS, INCLUIDAS LA GARANTÍA DE COMERCIALIZACIÓN O APTITUD PARA UN USO EN PARTICULAR O LA LIBERTAD DE LA VIOLACIÓN DE PATENTE. VALSPAR MEXICA, S.A. DE C.V. NO SERÁ RESPONSABLE POR NINGÚN DAÑO ESPECIAL, INCIDENTAL NI CONSECUENTE.** Su único recurso para cualquier defecto en este producto es el reemplazo del producto defectuoso o un reembolso de su precio de compra, según nuestro criterio.