



### INFORMACIÓN GENERAL

Es una masilla poliéster de secado por catalización de excelente calidad, formulada especialmente para ser usada en reparaciones de hojalatería en la industria automotriz donde se requiera una mayor capacidad de relleno, proporciona una excelente adherencia, fácil de aplicar y suave de lijar "no sangra" y no deja poro.



### 1 COMPONENTES

- Catalizador para relleno



### 2 RELACIÓN DE MEZCLA (100:2)

Coloque sobre un panel limpio y plano la cantidad requerida de Resanador G y adicione la porción equivalente al 2% de catalizador, mezcle con una cuña metálica o de plástico rígido hasta obtener una mezcla uniforme y aplique.



### 3 TIEMPO ÚTIL DE APLICACIÓN A 77 °F (25°C)

- Tiempo de gel máximo 10 minutos una vez incorporado el catalizador.



### 4 PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

- Limpie la superficie con un paño húmedo con desengrasante.



- Lije en seco con lija 80.



### 5 ACABADOS

Primarios y fondos de la línea 300.



### 6 NOTAS TÉCNICAS

- En la limpieza del equipo se recomienda el uso del Solvente Universal Acrílico 3420. Consulte la SDS del producto para información específica.



### 7 SUSTRATOS RECOMENDADOS

- Lámina negra.
- Fibra de Vidrio
- Madera



### 8 APLICACIÓN

- Tiempo mínimo para poder lijar 25 mín.
- SIEMPRE LIJE EN SECO.
- Para nivelar lije con disco de esmeril o lija # 80
- Posteriormente utilice lija # 120 o # 180.
- Termine con lija #180 o #220.

### 9 DATOS FÍSICOS

PROPIEDADES	UNIDADES	MÍNIMO	MÁXIMO
Viscosidad @ 25°C	P	1600	1900
Densidad @ 25°C	g/mL	1	1.2
Tiempo de gel	Minutos	4	10
Sólidos en peso	%	80	87

Confirme el cumplimiento con las reglas estatales y locales de calidad del aire antes de utilizar. Los datos de esta hoja representan valores típicos. Dado que las variables de aplicación son un factor principal en el desempeño del producto, esta información debería servir solo como guía general. Valspar Mexicana, S.A. de C.V. no asume ninguna responsabilidad ni obligación por el uso de esta información. **A MENOS QUE VALSPAR MEXICANA, SA. DE C.V. ACUERDE LO CONTRARIO POR ESCRITO, VALSPAR MEXICANA, S.A. DE C.V. NO REALIZA NINGUNA GARANTÍA, EXPLÍCITA NI IMPLÍCITA, Y RECHAZA TODAS LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS, INCLUIDAS LA GARANTÍA DE COMERCIALIZACIÓN O APTITUD PARA UN USO EN PARTICULAR O LA LIBERTAD DE LA VIOLACIÓN DE PATENTE. VALSPAR MEXICA, S.A. DE C.V. NO SERÁ RESPONSABLE POR NINGÚN DAÑO ESPECIAL, INCIDENTAL NI CONSECUENTE.** Su único recurso para cualquier defecto en este producto es el reemplazo del producto defectuoso o un reembolso de su precio de compra, según nuestro criterio.