



INFORMACIÓN GENERAL

Base color Acrílica, es una base color acrílica. Formulada para obtener un brillo similar a un acabado original, cuenta con un excelente cubriente y secado rápido. Puede ser utilizada para el repintado total o parcial de vehículos.



1 COMPONENTES

- SOLVENTE UNIVERSAL ACRILICO
- PRIMER UNIVERSAL 3105
- PRIMER DE RELLENO 4201



2 RELACIÓN DE MEZCLA (1:1)

- Reducir la base color en una relación 1:1, es decir 1 parte de Base color por 1 del solvente Universal.



3 TIEMPO ÚTIL DE APLICACIÓN A 77 °F (25°C)

- 4 a 8 horas



4 LIMPIEZA DE EQUIPO

- En la limpieza del equipo se recomienda el uso del Solvente Universal Acrílico 3420. Consulte la SDS del producto para información específica.



5 PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

- Lije el metal desnudo en seco con lija #320.
Si lo requiere utilice los siguiente productos para eliminar corrosión:
- Acondicionador de metales.
- Removedor de pintura.
- Limpiador desengrasante.



6 ACABADOS

- Barniz universal 2100
- Barniz Universal 2101



7 SUSTRATOS

- UTILICE EL SISTEMA DE IMPRIMACIÓN RECOMENDADO SEGÚN LOS PROCEDIMIENTOS RECOMENDADOS

Recomendados:

- ETCHING PRIMER 5100
- PRIMER UNIVERSAL 3105

No Recomendados:

- Metales no ferrosos
- Metal desnudo
- Plásticos poliolefinicos
- Acabados tipo alquidial, acrílico, lacas, poliuretano o algún otro producto ya que puede presentar problemas de enchinamiento.



8 APLICACIÓN

- Pico de fluido: 1.2 – 1.5 mm, Presión: 1.5 – 3 Kg/cm² (22 – 45 lb/In²).
- Aplicar de 2 a 3 manos húmedas.
- Colores metálicos o perlecentes aplique la última mano brisada o pulverizada.



9 TIEMPOS DE EVAPORACIÓN DE SOLVENTES/ SECADO

SECADO AL AIRE A 77 °F (25 °C)

Secado entre Primer y base color	1- 1.5 horas
Secado entre base color y transparente	30 – 60 minutos



10 CONFIGURACIÓN DE LA PISTOLA

(Aplicación con pistola de gravedad)	1.3 mm - 1.5 mm
--------------------------------------	-----------------



PRESIONES DE AIRE

ENTRADA DE AIREHVP	1.5 – 3 Kg/cm ² (22 – 45 lb/In ²)
Ver información del fabricante de la pistola de rociado	



11 DATOS FÍSICOS

PROPIEDADES	UNIDADES	MÍNIMO	MÁXIMO
Viscosidad @ 25°C	UK	80	120
Densidad @ 25°C	g/mL	0.93	0.96
Sólidos en peso	%	27	41
Estabilidad	Años	3	ND
LISTO PARA APLICAR			
Secado libre de polvo	Min	5	10
PELICULA SECA			
Resistencia QUV	Horas	500	-
Cámara Salina	Horas	500	-

Confirme el cumplimiento con las reglas estatales y locales de calidad del aire antes de utilizar. Los datos de esta hoja representan valores típicos. Dado que las variables de aplicación son un factor principal en el desempeño del producto, esta información debería servir solo como guía general. Valspar Mexicana, S.A. de C.V. no asume ninguna responsabilidad ni obligación por el uso de esta información. A MENOS QUE VALSPAR MEXICANA, SA. DE C.V. ACUERDE LO CONTRARIO POR ESCRITO, VALSPAR MEXICANA, S.A. DE C.V. NO REALIZA NINGUNA GARANTÍA, EXPLÍCITA NI IMPLÍCITA, Y RECHAZA TODAS LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS, INCLUIDAS LA GARANTÍA DE COMERCIALIZACIÓN O APTITUD PARA UN USO EN PARTICULAR O LA LIBERTAD DE LA VIOLACIÓN DE PATENTE. VALSPAR MEXICA, S.A. DE C.V. NO SERÁ RESPONSABLE POR NINGÚN DAÑO ESPECIAL, INCIDENTAL NI CONSECUENTE. Su único recurso para cualquier defecto en este producto es el reemplazo del producto defectuoso o un reembolso de su precio de compra, según nuestro criterio.

Confirme el cumplimiento con las reglas estatales y locales de calidad del aire antes de utilizar. Los datos de esta hoja representan valores típicos. Dado que las variables de aplicación son un factor principal en el desempeño del producto, esta información debería servir solo como guía general. Valspar Mexicana, S.A. de C.V. no asume ninguna responsabilidad ni obligación por el uso de esta información. **A MENOS QUE VALSPAR MEXICANA, SA. DE C.V. ACUERDE LO CONTRARIO POR ESCRITO, VALSPAR MEXICANA, S.A. DE C.V. NO REALIZA NINGUNA GARANTÍA, EXPLÍCITA NI IMPLÍCITA, Y RECHAZA TODAS LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS, INCLUIDAS LA GARANTÍA DE COMERCIALIZACIÓN O APTITUD PARA UN USO EN PARTICULAR O LA LIBERTAD DE LA VIOLACIÓN DE PATENTE. VALSPAR MEXICA, S.A. DE C.V. NO SERÁ RESPONSABLE POR NINGÚN DAÑO ESPECIAL, INCIDENTAL NI CONSECUENTE.** Su único recurso para cualquier defecto en este producto es el reemplazo del producto defectuoso o un reembolso de su precio de compra, según nuestro criterio.