



INFORMACIÓN GENERAL

Las Perlas Universales son hojuelas de mica recubiertas con finas capas de dióxido de titanio u óxidos de hierro, las cuales debido a sus efectos de color permiten al ser mezcladas con los colores primarios mostrar una gran variedad de tonos, por ello son utilizados principalmente en la igualación de colores en la industria automotriz. Son resistentes a los rayos UV y a la intemperie siempre y cuando estén recubiertos con un transparente de acabado.



1 COMPONENTES

- Barnices de la línea Valspar



2 RELACIÓN DE MEZCLA

- Agregue siempre Perla Universal poco a poco y con la mayor agitación posible, si el porcentaje de perla es superior al 1% sobre el total de la fórmula agregue de tres a cuatro partes de transparente por cada parte de perla con el fin de evitar una saturación que pudiera ocasionar problemas a la capa de color después de aplicada como puede ser el de flexibilidad o adherencia.
- Para acabados tricapa se recomienda utilizarlas en porcentajes de entre 2% y 10% (de acuerdo a la necesidad de color) mezcladas con el transparente mezclas de la línea con la que se esté trabajando. No se recomienda mezclar con la capa de transparente de acabado ya que puede disminuir el brillo y en caso de ser necesario pulir puede "manchar" o "jaspear" el acabado.



3 TIEMPO ÚTIL DE APLICACIÓN A 77 °F (25°C)

- Indefinido sin endurecedor.
- Cuatro (4) horas con endurecedor.



4 LIMPIEZA DEL EQUIPO.

- En la limpieza del equipo se recomienda el uso del Solvente Universal Acrílico 3420. Consulte la SDS del producto para información específica.



5 NOTAS TÉCNICAS

- Consulte la SDS del producto para información específica.



6 SUSTRATOS

- Acabado de fabricante original preparado adecuadamente.



7 APLICACIÓN

- Aplicar de 2 a 3 manos húmedas.
- Colores metálicos o perlecentes aplique la última mano brisada o pulverizada.

Confirme el cumplimiento con las reglas estatales y locales de calidad del aire antes de utilizar. Los datos de esta hoja representan valores típicos. Dado que las variables de aplicación son un factor principal en el desempeño del producto, esta información debería servir solo como guía general. Valspar Mexicana, S.A. de C.V. no asume ninguna responsabilidad ni obligación por el uso de esta información. **A MENOS QUE VALSPAR MEXICANA, S.A. DE C.V. ACUERDE LO CONTRARIO POR ESCRITO, VALSPAR MEXICANA, S.A. DE C.V. NO REALIZA NINGUNA GARANTÍA, EXPLÍCITA NI IMPLÍCITA, Y RECHAZA TODAS LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS, INCLUIDAS LA GARANTÍA DE COMERCIALIZACIÓN O APTITUD PARA UN USO EN PARTICULAR O LA LIBERTAD DE LA VIOLACIÓN DE PATENTE. VALSPAR MEXICA, S.A. DE C.V. NO SERÁ RESPONSABLE POR NINGÚN DAÑO ESPECIAL, INCIDENTAL NI CONSECUENTE.** Su único recurso para cualquier defecto en este producto es el reemplazo del producto defectuoso o un reembolso de su precio de compra, según nuestro criterio.